



SCHEDA TECNICA N. 422

Revisione 4 del 22/04/2025

Prodotto: FONDO UNIFORMANTE PER INTERNI

Descrizione

Fondo riempitivo altamente mascherante e uniformante per interno. La sua granulometria (500micron) assicura un ottimo ancoraggio della finitura al supporto e uniformità nell'assorbimento dello stesso. Può essere utilizzato sia come fondo che come finitura.

Impieghi

Ideale su superfici rappezzate o su intonaci mal finiti. Può essere utilizzato per ricreare l'effetto stabilitura su superfici lisce compreso il cartongesso. Il prodotto è colorabile a tintometro.

Composizione

A base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, inerti a granulometria controllata e biossido di titanio.

Preparazione del supporto

Gli intonaci devono essere asciutti e stagionati (minimo 21 giorni dalla posa) e spazzolati per eliminare eventuali parti friabili. I fissativi devono essere applicati in quantità sufficiente a fissare le parti a bassa coesione, evitando la filmazione superficiale. In presenza di muffe alghe-muschio, trattare preventivamente con Soluzione Risanante ed Igienizzante, cod.4500, diluizione max. 100% con acqua, facendola agire per almeno 8 ore. Ripetere il trattamento nei casi più critici. Effettuare la pulizia del supporto solo dopo la completa disattivazione dei contaminanti.

Intonaco a calce sfarinante: applicare uno strato di Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060,(diluizione max.1:1) Intonaco a calce coeso: applicare uno strato di Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060 (diluizione max.1:1).

Intonaco civile calce/cemento sfarinante: applicare uno strato di Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060,(diluizione max.1:1)

Intonaco civile calce/cemento coeso: applicare direttamente.

Cartongesso: depolverizzare le stuccature e applicare direttamente.

Pitture preesistenti: accertarsi della compattezza e dell'ancoraggio della vecchia pittura, verificandone l'adesione. In presenza di vecchie pitture non aderenti, spazzolare o raschiare per eliminarle completamente. Applicare quindi il fissativo come specificato sopra

Dati tecnici

Peso

Peso specifico 1,7 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 50 ± 2

Brillantezza < 5 gloss a 85° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)

Resa 4-5 mq./l.

Applicazione Pennello - rullo

Numero di mani 1 - 2

Diluente Acqua potabile

Diluizione 10 - 20%

Essiccazione FP 30 minuti

Essiccazione in profondità 24 ore

Sovrapplicazione 8 - 12 ore

Colori

COV

Categoria: A/a BA (pitture opache per pareti e soffitti interni, Base Acqua) Valore limite COV dal 1.01.2010: 30gr/l;Contenuto massimo

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **422**

Revisione 4 del 22/04/2025

Prodotto: FONDO UNIFORMANTE PER INTERNI

COV:30gr/l

Note

Voce di capitolato

Rivestimento a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti ed extenders selezionati.

Fondo riempitivo dotato di ottimo potere uniformante dei supporti e di compensazione delle microcavillature superficiali.

Peso Specifico: $1,70 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 50 ± 2

Spessore medio del film secco: 100 micron/strato

Numero strati: 1 - 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.