



SCHEDA TECNICA N. **641A**

Revisione 3 del 24/07/2026

Prodotto: TASSOFLOOR PROTECT PRO COMP B

Descrizione

Finitura poliuretanica bicomponente all'acqua (A+B), trasparente, opaca ed inodore, consigliata sia per uso civile che industriale. Applicata su TASSOFLOOR TOUCH o su superfici di vario genere interne ed esterne realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, impermeabile, calpestabile, carrabile, resistente all'abrasione, ai prodotti chimici e agli schizzi di olio bollente. Il prodotto è indicato anche per la protezione di superfici alle quali si vuole assicurare elevata lavabilità, come nell'industria alimentare (conforme al Sistema HACCP, Reg. CE 852). Prodotto certificato secondo Norma UNI 11021:2002 Pitture e vernici- Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti. (Certificazione Istituto Giordano n.443102 del 07/07/2026)



Impieghi

TASSOFLOOR PROTECT PRO è indicato come trattamento verniciante protettivo su TASSOFLOOR TOUCH, su rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti in calcestruzzo, cemento e microcemento, legno.

Composizione

Prodotto bicomponente a base di dispersione poliuretanica reticolata con poliisocianato alifatico idrofilo.

Preparazione del supporto

Evitare l'applicazione su sottofondi con umidità di risalita costante.

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere.

Su superfici molto sfarinanti o molto assorbenti applicare una mano di Tassofloor Power COD.6370 prima dell'applicazione di Tassofloor Protect Pro.

Su superfici in resina è necessario abrasivare la superficie per favorire l'adesione.

Su legno nuovo applicare una mano di Legnobel all'acqua cod.9000 e carteggiare con carta abrasiva.

Su legno già verniciato carteggiare le vecchie pitture e procedere come sopra.

Applicare TASSOFLOOR PROTECT PRO miscelando accuratamente il componente B nel componente A secondo i rapporti indicati .

E' possibile dopo 4-24 ore applicare la seconda mano.

Evitare di applicare film troppo spessi per consentire il corretto sviluppo delle caratteristiche chimico fisiche nominali del film.

Attendere almeno 48 ore prima di bagnare o sollecitare il supporto.

Una volta catalizzato il prodotto va usato entro 3 ore (a 22°C) al termine dei quali non è più possibile utilizzarlo.

Dati tecnici

Peso

Peso specifico Miscela (A+B): 1.05 ± 0.05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 44 %

Brillantezza 5-10 gloss a 85° (Opaco - Uni EN ISO 2813)

Resa 8-10 mq / l

Applicazione Pennello - rullo

Numero di mani Minimo 2

Diluente Acqua potabile

Diluizione Pronto all'uso

Essiccazione FP Fuori polvere: 30 min. a 20°C e 65% U.R. Secco al tatto: 3-4 ore a 25°C. Pot-life: circa 3 ore a 22°C e 50% U.R.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **641A**

Revisione 3 del 24/07/2026

Prodotto: TASSOFLOOR PROTECT PRO COMP B

Essiccazione in profondità

7 giorni a 25°C e 50%U.R. Trafficabile: 3-5 giorni a 25° e 50%U.R.

Sovrapplicazione

Da 4 a 24 ore a 25°C e 50% U.R.

Colori

COV

70g/l Cat.A/j. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BA)

Note

POT-LIFE: circa 3 H a 22°C e U.R. 50%

Al momento dell'applicazione unire i due componenti (A+B) in un unico recipiente e miscelare con cura. Le quantità sono: 1 bustina di Componente B per la confezione da 0.63 litri di Componente A (0.75 litri dopo l'aggiunta del catalizzatore) e 3 bustine di Componente B per la confezione da 1.89 litri di Componente A (2.25 litri dopo l'aggiunta del catalizzatore). L'applicazione viene fatta mediante rullo a pelo corto o a pennello, dapprima incrociando le passate e quindi uniformando la superficie con movimenti paralleli. Il grado di brillantezza è influenzato dalla porosità del materiale su cui viene applicato.

L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con filtro idoneo (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)

Si consiglia pertanto l'uso di dispositivi di protezione individuale.

Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 7784-2 CS 10-1 kg): 1000 giri <45mg

Condizioni ambientali d'uso: temperature comprese i 15°C e 30°C e U.R. <70%

Temperatura superficie: tra i + 15°C e i 30°C

Rapporto di miscela: in peso: A=100, B=20

Magazzinaggio: 12 mesi (in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i 5° ed i 35°C)

Manutenzione rivestimento: per le operazioni di pulizia attendere almeno 7 giorni dall'applicazione del rivestimento e utilizzare solo detergenti neutri

Voce di capitolato

TASSOFLOOR PROTECT PRO POLYURETHANE CODICE 6410000

Vernice poliuretanica bicomponente all'acqua inodore.

Trattamento verniciante protettivo impermeabile totalmente attingiallente, trasparente, per ambienti in esterno e interno.

Utilizzata come finitura per ciclo TASSOFLOOR TOUCH o come finitura di rivestimenti in resina, legno e parquet, impermeabilizzazione e sanificabilità di pareti intonacate.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.