



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: SPARTITRAFFICO



Descrizione

Pittura per segnaletica stradale sintetica non rifrangente, caratterizzata da ottima resistenza all'esterno e rapida essiccazione.

Impieghi

Per impiego nella segnaletica orizzontale, delimitazioni parcheggio, scritte, disegni, linee in parchi gioco, ecc. Applicabile su ogni tipo di fondo, presenta ottima adesione e resistenza all'usura.

Composizione

A base di resine alchidico-uretaniche, extenders selezionati, biossido di titanio.

Preparazione del supporto

La pavimentazione stradale deve essere asciutta ed esente da parti incoerenti, polvere, inquinanti di varia tipologia.

Dati tecnici

Peso	24,10
Peso specifico	1,60 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	35 % ± 2
Brillantezza	< 5 gloss a 85 ° (Molto opaco - Uni EN ISO 2813)
Resa	5 - 10 mq./l
Applicazione	Pennello - macchine tirilinee a rullo, a caduta, - a spruzzo
Numero di mani	1 - 2
Diluyente	Diluyente nitro
Diluizione	Pennello - rullo pronto all'uso. A spruzzo diluire con diluyente nitro 10 - 15%.
Essiccazione FP	10 minuti
Essiccazione in profondità	40 minuti
Sovrapplicazione	1 - 2 ore
Colori	

COV

Non destinato agli usi di cui alla direttiva 2004/42/CE

Note

n.d.

Voce di capitolato

Pittura spartitraffico per la segnaletica stradale a base di resine alchidico uretaniche. Applicabile su asfalto e/o cemento

Peso Specifico: 1,60 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 35 ± 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 1 del 19/10/2022

Prodotto: SPARTITRAFFICO

Spessore medio del film secco: 45 micron/strato

Numero strati: 1 - 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.