



SCHEDA TECNICA

Revisione 6 del 02/10/2023

Prodotto: STUCCO SPT

Descrizione

Stucco sintetico a solvente caratterizzato da ottima spatolabilità, riempimento e carteggiabilità.

Impieghi

Per livellare le irregolarità delle superfici da verniciare sia su legno che su ferro.



Composizione

Preparazione del supporto

Pulizia accurata ed asportazione di eventuali vecchie pitture mal ancorate.

Dati tecnici

Peso	937,00
Peso specifico	1,95 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)
Volume solido	60% ± 2
Brillantezza	n.d.
Resa	n.d.
Applicazione	Spatola
Numero di mani	n.d.
Diluyente	Pronto all'uso
Diluizione	Pronto all'uso
Essiccazione FP	3 - 4 ore
Essiccazione in profondità	12 ore
Sovrapplicazione	12 ore
Colori	

COV

Prodotto non idoneo per carrozzeria

Note

L'applicazione viene effettuata a spatola. Tra una rasatura e l'altra, lasciar trascorrere un intervallo di almeno 3-4 ore. Carteggiare dopo circa 12 ore dall'ultima rasatura, e comunque sempre dopo completo essiccamento del prodotto

Limitare le stuccature di riempimento del legno all'esterno allo stretto necessario, a causa della differenza di dilatazione nel tempo. Tuttavia, qualora non ci sia esposizione diretta ai raggi del sole, è possibile eseguire una rasatura leggerissima, allo scopo di eliminare eventuali mancanze o graffiature del legno.

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA

Revisione 6 del 02/10/2023

Prodotto: STUCCO SPT

Voce di capitolato

Stucco sintetico a solvente caratterizzato da ottima spatolabilità, buon riempimento, adesione e carteggiabilità.

Peso Specifico: $1,95 \pm 0,05$ (UNI EN ISO 2811-1)

Volume Solido %: 60 ± 2

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.