



Descrizione

Rivestimento murale a spessore (1.0 mm) fibrorinforzato a base di resine acriliche. Il prodotto è antialga e antimuschio, in funzione della presenza nel formulato di principi attivi a largo spettro. La buona diffusione del vapor acqueo ($sd=0.55m$) fa sì che il prodotto rientri nelle specifiche dei rivestimenti per superfici murarie esterne secondo DIN EN 1062-2 (DIN EN ISO 7783-2 classe 2 medio grado di permeabilità al vapore/media densità di flusso).

Impieghi

Applicabile all'esterno e all'interno, per supporti edili che richiedano l'utilizzo di un rivestimento in grado di uniformare le irregolarità dei supporti grazie al suo potere riempitivo e di compensare eventuali cavillature presenti.

Composizione

A base di resine acriliche elastomeriche in dispersione acquosa, inerti a granulometria selezionata e pigmenti resistenti agli agenti atmosferici.

Preparazione del supporto

In presenza di muffe-alghe-muschio, trattare preventivamente con Soluzione Risanante ed Igienizzante, cod.4500, diluizione max. 100% con acqua, facendola agire per almeno 8 ore. Ripetere il trattamento dei casi più critici.

Effettuare la pulizia del supporto solo dopo la completa disattivazione dei contaminanti.

Intonaco civile calce/cemento sfarinante: applicare uno strato di Fissativo 343 Cod.4100 a solvente (diluizione max 30%) e/o di Fissativo Acrilico Consolidante cod.4060,(diluizione max.1:1). Successivamente applicare uno strato di Fissativo Pigmentato Polivalente cod. 4260 (diluizione 30-40% con acqua).

Intonaco civile calce/cemento coeso: applicare uno strato di Fissativo Pigmentato Polivalente cod. 4260 (diluizione 30-40% con acqua).

Cemento sfarinante: applicare uno strato di Fissativo 343 Cod.4100 a solvente (diluizione max 30%), successivamente applicare uno strato di Fissativo Pigmentato Polivalente cod. 4260 (diluizione 30-40% con acqua).

Cemento nuovo: applicare uno strato di Fissativo Pigmentato Polivalente cod. 4260 (diluizione 30-40% con acqua).

Pitture preesistenti: accertarsi della compattezza e dell'ancoraggio della vecchia pittura, verificandone l'adesione. In presenza di vecchie pitture non aderenti, spazzolare o raschiare per eliminarle completamente. Successivamente applicare quindi il fissativo come specificato sopra.

Le cavillature di diametro superiore a 1 mm devono essere spazzolate per eliminare la polvere al loro interno e trattate con fissativo prima di procedere di essere sigillate con apposito riempitivo acrilico elastomerico. In alcuni casi è necessario aprire fessurazioni con taglio a coda di rondine per meglio eliminare le parti di intonaco mal coese.

Dati tecnici

Peso

Peso specifico 1,70 ± 0,05 (UNI EN ISO 2811-1)

Volume solido 54% ± 2

Brillantezza n.d.

Resa 2,0 - 2,2 Kg./mq.

Applicazione Frattone inox

Numero di mani 1

Diluente Acqua potabile

Diluizione Pronto all'uso

Essiccazione FP 30 minuti

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.



SCHEDA TECNICA N. **267**

Revisione 7 del 03/06/2024

Prodotto: INTONACHINO ELASTOMERICO 1.0

Essiccazione in profondità 24 ore

Sovrapplicazione 24 ore

Colori

COV

Categoria: A/c BA (Pitture per pareti esterne di supporto minerale, Base Acqua) Valore limite COV dal 1.01.2010: 40 gr/l; Contenuto massimo COV: 40 gr

Note

La temperatura d'applicazione non deve essere inferiore a 5 °C.

Onde evitare difetti di filmazione, è sconsigliabile l'applicazione sotto l'azione diretta del sole e del vento.

I recipienti e gli attrezzi devono essere lavati accuratamente dopo l'uso con acqua.

Il prodotto teme il gelo e deve essere conservato in ambienti con temperatura adeguata.

La resa è riferita a una mano di prodotto e può variare in relazione alla ruvidità del supporto.

Su superfici estese senza interruzioni di continuità occorre predisporre un numero di applicatori sufficiente a garantire la lavorazione del prodotto bagnato su bagnato, in continuo, per scongiurare il formarsi di antiestetiche sovrapposizioni (giunte).

Si consiglia l'utilizzo del prodotto entro i primi 12 mesi, se conservato nel suo contenitore originale e tenuto lontano da basse temperature o da fonti di calore.

Voce di capitolato

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all'origine. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.